

MFE-W3 (W₂-3) 酚醛环氧乙烯基酯树脂

MFE-W3 酚醛环氧型乙烯基酯树脂是华东理工大学华昌聚合物有限公司研制生产的一种综合性能优良的耐高温耐腐蚀树脂。

● 特点

- 较高的耐温性，浇铸体热变形温度达 160°C，其玻璃钢的热变形温度可达 210°C 以上。
- 优良的耐蚀性，尤其是对部分有机溶剂和氧化性介质的稳定性较高。

● 适用场合

- 适用于制作有较高耐温要求的各种耐蚀整体玻璃钢制品，如管道、容器、贮槽等化工设备。
- 可制作金属或混凝土表面的耐蚀玻璃钢内衬。
- 用于制作树脂砂浆，胶泥勾缝材料，耐高温、耐蚀、耐部分有机溶剂的特种粘合剂。
- 适合于挤拉、缠绕、喷射、手糊等玻璃钢成型工艺。

● 液体树脂指标（执行标准 HG/T5876-2021）

项 目	指 标	测试方法
外观	淡黄色透明液体	目 测
密度, g/cm ³	1.09 ± 0.02	GB/T 15223-2008
酸值, mgKOH/g	10.0 ± 4.0	GB/T 2895-2008
粘度, mPa.s (25°C)	300 ± 70	GB/T 7193-2008
*凝胶时间, min (25°C)	12.0 ± 3.0	GB/T 7193-2008
固体含量, %	65.0 ± 3.0	GB/T 7193-2008
热稳定性, hr (80°C)	≥24	GB/T 7193-2008

*25°C水浴条件下，100g 树脂加入 M-50 2.0%，P002（4%钴含量异辛酸钴液）2.5%。

● 树脂浇铸体性能

项 目	指 标	测试方法
拉伸强度, MPa	70~80	GB/T 2567-2021
拉伸模量, MPa	3400~3800	GB/T 2567-2021
断裂伸长率, %	2.5~3.5	GB/T 2567-2021
弯曲强度, MPa	125~145	GB/T 2567-2021
弯曲模量, MPa	3500~3900	GB/T 2567-2021
热变形温度, °C (1.8MPa)	155-165	GB/T 1634.2-2019
巴柯尔硬度	40~45	GB/T 3854-2017

注：以上数据为充分固化后的树脂浇铸体典型物理性能，不应视为产品规格。

● 推荐使用配方

不同温度下 MFE-W3 (W₂-3) 树脂典型凝胶性能

温度	固化体系	推荐配比 (%)		
		凝胶时间 10~20min	凝胶时间 20~40min	凝胶时间 40~60min
10°C	M-50	3.0	3.0	3.0
	P002	2.5	3.0	2.5
	DMA	1.0	0.2	/
15°C	M-50	3.0	2.5	2.0
	P002	3.0	3.0	1.5
	DMA	0.8	/	/
20°C	M-50	3.0	1.5	1.2
	P002	2.0	1.5	1.0
25°C	M-50	2.0	1.5	1.2
	P002	1.5	1.2	1.0
	I032	/	/	0.025
30°C	M-50	2.0	1.5	1.5
	P002	1.5	1.0	0.7
	I032	0.01	/	0.035
35°C	M-50	1.5	1.5	1.5
	P002	1.0	1.0	0.5
	I032	/	0.03	0.05

注：P002 为华昌公司配套促进剂；DMA 为二甲基苯胺液，I032 为华昌公司配套阻聚剂。

● 包装、贮存及运输

- 本产品包装在清洁、干燥的容器内，净重 20Kg/铁桶、200Kg/铁桶。
- 贮存环境应阴凉、干燥、通风，25°C 以下贮存期为四个月，不适当的贮存或运输条件会引起树脂贮存期的缩短。
- 产品在运输时应符合国务院《危险化学品安全管理条例》中有关危险化学物品的贮存、运输、装卸的规定。
- 树脂的运输要求：5 月至 10 月底期间建议由冷藏车运输，无条件的应在夜间运输，避开日照时间。
- 引发剂和促进剂在贮存和运输过程须避免日光照射，贮存场所应阴凉、干燥、通风，且二者应严格隔开，不得储存在同一仓库或同一车厢运输。

● 注意事项

- 实际使用时影响凝胶时间的因素包括：环境温度、湿度、引发剂与促进剂的浓度、填料及添加剂，故建议在使用前根据不同的施工环境进行小试，以调整引发剂和促进剂的适合用量。
- 施工时请按照小试确定的配方在树脂中先加入适量促进剂搅匀，然后加入适量引发剂搅匀，严禁引发剂和促进剂直接接触及同时加入。
- 我公司可根据客户要求提供各种特殊规格树脂产品，如：MFE-W3P 预促进型树脂，MFE-W3T 触变型（防流挂）树脂，MFE-W3V 低粘度型树脂，MFE-W3TP 预促进触变型树脂，MFE-W3VP 预促进低粘度型树脂，MFE-W3LSE 低苯乙烯挥发型树脂等。
- 有关防腐数据请咨询我公司技术与服务部门。

免责声明

以上所有数据信息是 华东理工大学华昌聚合物有限公司 在可控环境下，对产品进行合理工艺处理测试所得。鉴于实际操作工艺等其它因素的影响，这些数据并不能代替使用者本身的调查和测试；本说明书会随技术的发展有所调整，本公司保留对某些技术数据的修改权。在使用本公司产品前，建议针对性地进行应有的性能测试，以确保适用。

- 本说明书系 2024 年版本，会随技术的发展而有所调整，本公司保留对某些技术数据的修改权。

免责声明

以上所有数据信息是 华东理工大学华昌聚合物有限公司 在可控环境下，对产品进行合理工艺处理测试所得。鉴于实际操作工艺等其它因素的影响，这些数据并不能代替使用者本身的调查和测试；本说明书会随技术的发展有所调整，本公司保留对某些技术数据的修改权。在使用本公司产品前，建议针对性地进行应有的性能测试，以确保适用。